

## Технические условия на сортировку строганных материалов по сортам (блок-хаус, имитация бруса, доска пола-шпунт, доска строганная, брусок строганный)

Порода: ель, сосна

Влажность: 15% +/- 3%.

Пороки	Сорт "АВ" (1-2 сорт )	Сорт "С" (3 сорт )
2. Сучки здоровые частично сросшиеся	допускаются	допускаются
3. Сучки здоровые несросшиеся (выпадающие)	на пласти допускаются диаметром до 1/8 части ширины материала с выходом на кромку - 1 шт. на 1 п/м	допускаются
4. Сучки здоровые несросшиеся (не выпадающие)	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
5. Глазки (черные сучки)	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
6. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков, сучки загнившие, гнилые и табачные.	допускаются:	допускаются
	1. на нижней кромке паза: без ограничений;	допускаются
	2. На верхней кромке паза: d до 1/8 ширины материала 1 шт. на 1 п/м	допускаются
7. Трещины: торцовые на лицевой пласти.	сквозные длиной до 300 мм; волосяные по всей длине лицевой пласти	допускаются
		допускаются
8. Сердцевина	допускается размером до 1/2 длины материала	допускаются
9. Крень	допускается, если не влияет на сборку	допускаются
10. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)	допускаются длиной до 20 мм 2 шт. на 1 п/м	допускаются
11. Засмолки	допускается	допускаются
12. Прорость	допускаются размером до 1/5 части ширины материала	допускаются
13. Червоточина	допускается мелкая 3 шт. на 1 п/м	допускаются
14. Гниль	не допускается	не допускается
15. Окраска	допускается до 20 % поверхности	
16. Синева	светлая 10% общей площади	допускаются
17. Обработка	допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков), допускаются непростожка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку	допускаются дефекты строжки (шероховатость и вырывы на кромке в зоне сучков), допускаются непростожка на гребне и другие дефекты строжки не влияющие на сборку
18. Обзол	допускается: на нижней кромке паза - без ограничений, на гребне - невидимый при сборке	допускается
19. Отклонения от номинальной толщины и ширины, мм, при номинальных размерах:		
до 100 мм вкл.	от -2 до +2	от -3 до +5
более 100 мм	от -3 до +3	от -5 до +7
20. Отклонение от плоскостности (покоробленность) не должно быть более:	3,0 мм на 1м длины и 2 мм по ширине	5,0 мм на 1м длины и 2 мм по ширине
21. Нарушение целостности шипа / паза	допускается до 30% длины шипа, невидимое при сборке и задней кромки паза.	допускается до 30% длины шипа, и до 50% задней кромки паза.

Примечание:

1. Допускается непрострог на обратной стороне изделия.
2. Допускается до 10% изделия низшего сорта от общего объёма
3. Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
4. Измерение толщины, ширины материала необходимо производить не менее 15 см от торца доски и в хорошо простроганном месте обратной стороны изделия

**Материал продаваемый сортом АВ отдельно по сортам А и В не продается и не перебирается.**